

# 1.4841

X15CrNiSi25-21

# Werkstoff Datenblatt

Austenitischer hitzebeständiger Edelstahl

## Kurzbeschreibung

Der Werkstoff 1.4841 oder AISI 314 ist ein hitzebeständiger austenitischer Chrom-Nickel Stahl, welcher sich durch eine gute Beständigkeit gegen Oxidation bei hohen Temperaturen auszeichnet. Des Weiteren besitzt der Werkstoff 1.4841 eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit bei Temperaturen bis 1100°C. Diese Güte kommt in Temperaturbereichen zum Einsatz, in denen der Werkstoff 1.4828 den Anforderungen nicht mehr genügt.

## Normen und Bezeichnungen

EN	1.4841
DIN	X15CrNiSi25-21
AISI	314
UNS	S31400

## Chemische Zusammensetzung

	C (Kohlenstoff)	Mn (Mangan)	Si (Silicium)	P (Phosphor)	S (Schwefel)	Cr (Chrom)	Ni (Nickel)	N (Stickstoff)
min.	-	-	1,5	-	-	24,0	19,0	-
max.	0,20	2,0	2,5	0,045	0,015	26,0	22,0	0,11

## Allgemeine Eigenschaften

Korrosionsbeständigkeit	sehr gut
Mechanische Eigenschaften	mittel
Schmiedbarkeit	gut
Schweißseignung	gut
Zerspanbarkeit	mittel

## Besondere Eigenschaften

Hitzebeständig (Anwendungsbereich 900°C – 1120°C)  
Bis 1150°C zunderbeständig an der Luft

## Korrosionsbeständigkeit

Der Werkstoff 1.4841 besitzt gegen oxidierende und reduzierende schwefelhaltige Gase nur eine geringe Beständigkeit. Dadurch ist seine Anwendung in solchen Medien bis 650°C begrenzt. Außerdem weist der Werkstoff 1.4841 bei über 900°C nur eine mittlere Beständigkeit gegen aufkohlende Gase oder sauerstoffarme Gase mit Stickstoffgehalt auf. (PREN = 24,0 – 29,3)

## Mechanische Eigenschaften bei 20°C

Härte HB	Dehngrenze Rp <sub>0,2</sub> N / mm <sup>2</sup>	Zugfestigkeit R <sub>m</sub> N / mm <sup>2</sup>	Dehnung A <sub>5,65</sub>	Elastizitätsmodul kN / mm <sup>2</sup>
≤ 223	≥ 230	550 - 750	≥ 30%	196

### Wichtiger Hinweis:

Die oben aufgeführten Werte und Angaben über Beschaffenheit und/oder Verwendbarkeit des Werkstoffes sind rein informativ. Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten der Hersteller und TEAM EDELSTAHL. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**Schmiedbarkeit** Geschmiedet wird in einem Temperaturbereich von 1175°C – 1000°C mit anschließender schneller Luft- oder Wasserabkühlung.

**Schweißeignung** Der Werkstoff 1.4841 ist mit allen gängigen Schweißverfahren schweißbar. Eine Vorwärmung vor dem Schweißen und eine Wärmenachbehandlung sind nicht notwendig, jedoch neigt diese Güte zur Bildung von Warmrissen. Um dem vorzubeugen, sollte die maximale Schweißenergie begrenzt werden.

**Zerspanbarkeit** Der Werkstoff 1.4841 neigt – wie der 1.4828 – bei der Zerspanung zur Bildung von Karbiden. Somit erhöht sich der Verschleiß der Schneidwerkzeuge, weshalb hochwertige Werkzeuge verwendet werden sollten. Durch seine Neigung zur Kaltverfestigung und der schlechten Wärmeleitfähigkeit sollte auf eine ausreichende Kühlung geachtet werden. Die Schnittgeschwindigkeiten und Schnitttiefen sind dementsprechend gering zu wählen.

**Anwendungsgebiete**  
Apparatebau für Hochtemperatureinsatz  
Automobilindustrie  
Bauindustrie  
Chemie, Petrochemie  
Kettenindustrie  
Ofenbau  
Siebe und Roste  
Zementindustrie

**Physikalische Eigenschaften bei 20°C**

Dichte kg/dm <sup>3</sup>	Elektrischer Widerstand (ohm) mm <sup>2</sup> /m	Magnetisierbarkeit	Wärmeleitfähigkeit W/m K	Spezifische Wärmekapazität J/kg K
7,9	0,90	nicht vorhanden	15	500

**Thermische Behandlung**

Warmformgebung 1150 – 800°C (Abkühlen: Luft)  
Lösungsglühen (+AT) 1050 – 1150°C (Abkühlen: Wasser oder Luft)

**Unser Lieferprogramm**

